



DAMASCO

Estuco Terciopelo

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 10 de diciembre de 2012

DESCRIPCIÓN

Revestimiento moderno compuesto a base de pigmentos perlescentes, partículas minerales, fibras técnicas y dispersiones poliméricas, cargas minerales y aditivos que facilitan la aplicación, proveen del suficiente tiempo abierto necesario y garantizan un óptimo anclaje.

El sistema se compone de tres elementos:

- La pintura Sublime Colours Blanco, para el anclaje y regulación de cargas.
- Damasco, el Estuco Terciopelo, para el acabado.
- La Esencia para colorear.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	SUBLIME COLOURS BLANCO	DAMASCO ESTUCO TERCIOPELO	ESENCIA
Composición:	Cargas minerales, pigmentos, resina polimérica y biocida	Cargas minerales, resina polimérica, pigmentos y biocida	Pasta de pigmento concentrada
^Contenido COV Máx.permitido:	SubCategoría A: 30g/l	SubCategoría L: 200g/l	SubCategoría L: 200g/l
^Contenido COV Máx.producto:	SubCategoría A: 23.3 g/l	SubCategoría L: < 60,0 g/l	SubCategoría L: < 1 g/l
pH:	8.7 – 8.9	9.0 – 10.0	8.0 – 9.0
Densidad:	1.54 – 1.58 g/cm ³	1.1 – 1.2 g/cm ³	1.0 – 1.5 g/cm ³
Consumo: *	56 – 63 ml/m ²	125 – 167 ml/ m ²	n.a.
Rendimiento: **	16 – 19 m ² /l	6 - 8 m ² /l	n.a.
Viscosidad:	700 – 1300 mPa·s	1300 – 1500 mPa·s	n.d.
Aspecto:	Viscoso	Viscoso	Líquido
Color:	Blanco	Neutro a colorear	15 colores
Envases:	2.5 l	2.5 l	25 y 100 ml



* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

** Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

Conservación: Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado.

CARACTERÍSTICAS DE USO

	SUBLIME COLOURS BLANCO	DAMASCO ESTUCO TERCIOPELO	ESENCIA
Dilución:	20 % Agua	1 ^{era} mano diluido con agua al 20% 2 ^{nda} mano lista al uso	Listo al uso
Herramientas:	Rodillo	Rodillo y Llana de estucador	n.a.
Condiciones de aplicación:	> 5° C y < 35° C	> 5° C y < 35° C	> 5° C y < 35° C
Tiempo de secado:	Mínimo 8 horas	Mínimo 8 horas	n.a.
Limpieza del material:	Con agua	Con agua	Con agua



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1 –Sobre la superficie limpia, sana y seca, se aplica a rodillo una mano sin diluir de Sublime Colours Blanco y se deja secar 8 horas.

2 –Coloreado. Se colorea con la Esencia elegida.

3 – Acabado. Se aplica una mano de Damasco (diluido con agua máximo 20%) usando un rodillo de pelo corto y se deja secar 8 horas. Se aplica una segunda mano de Damasco sin diluir usando el rodillo de pelo corto y se procede a espatular el producto. Si se desea obtener un efecto “Flor de hielo”, se debe extender una segunda mano sin diluir usando el rodillo de pelo corto y fratar para crear el efecto.

Atención: utilizar siempre el mismo lote de producción para el mismo trabajo de aplicación.

Importante

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. Si persisten las molestias consultar con un médico y enseñar la etiqueta.

En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente con un médico.

Eliminación de residuos

No verter restos líquidos en los desagües, ni canalizaciones. Los restos sólidos pueden desecharse como basura normal. Aténgase a las “Normas Europeas para los desechos de Pinturas en base acuosa”.

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.