

STUCCO VENEZIANO

DESCRIPCIÓN

El sistema Estuco Veneciano se compone de cuatro elementos:

- Fondo Quarzo base:** fondo blanco con arena de cuarzo y resinas sintéticas, es un fondo rugoso y poco absorbente. Fondo especial necesario para preparar la pared y asegurar el perfecto anclaje del Estuco Veneciano.
- Stucco Veneziano:** Se compone de carbonato y resina acrílica. El producto se colorea con la Esencia elegida, mezclándolo manualmente.
- Esencia:** colorante altamente concentrado que sirve para colorear el producto decorativo.
- Cera Kepi:** cera de abeja blanca.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Quarzo Base	Stucco Veneziano	ESENCIAS	CERA KEPI
Composición:	Pigmentos, resinas poliméricas, cargas minerales (cuarzo)	Carbonatos y resinas acrílicas	Celulosas, resina polimérica y pigmentos	Cera natural de abejas, jabón de Marsella
Contenido COV Máx. permitido:	Categoría A: 30g/l	Categoría L: 200g/l	Categoría L: 200g/l	Categoría L: 200g/l
^Contenido COV Máx. producto:	Categoría A: 0,4g/l	Categoría L: 16,5g/l	Categoría L: < 1 g/l	Categoría L: 1,0g/l
pH:	7,2 – 8,3	> 10	8.0 – 9.0	9,0 – 10,3
Densidad:	1.4 – 1,5g/cm ³	1,5 – 1,6g/cm ³	1.0 – 1.5 g/cm ³	0,84-0,94g/cm ³
*Consumo:	125ml/m ²	1.0 – 1.25 kg/m ²	n.a.	25-33 ml./ m ²
Rendimiento:	8 m ² /l.	0.8 – 1.0 m ² /kg (manos) ⁽³⁾	n.a.	30 m ² /l.
Viscosidad:	420 mPa·s	10500 mPa·s	n.a.	38 mPa·s
Aspecto:	Líquido	Viscoso	Líquido	Líquido
Color:	Blanco	Neutro	31 colores	Incoloro
Envases:	10l y 2.5 L	1- 2,5 – 5 - 20 kg.	25-100-480 ml	0,5 – 1 - 2 L.
Dilución:	20 % Agua	Listo al uso	No diluir	Listo al uso
Herramientas:	Rodillo	Llana estucador	n.a.	Guante de hilo
Limpieza herramientas:	Con agua	Con agua	n.a.	Con agua
**Condiciones de aplicación:	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C	n.a.	entre 5°C y 35°C
***Tiempo de secado:	Mínimo 8 horas	Mínimo 8 horas	n.a.	Para sacar brillo, 15 minutos
****Almacenaje:	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C

* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

** Tanto temperatura ambiente como paramento.

*** Según condiciones climatológicas.

**** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1 – Fondo Quarzo Base: Sobre la superficie limpia, sana y seca, se aplica a rodillo una mano de Quarzo Base al uso ó dos diluidas al 20 %. Dejar secar 8 horas.

2 –Stucco Veneziano: Utilizando una llana de acero inoxidable, se procede a la aplicación de una primera mano generosa de tendido. Después de al menos 6-8 h, se aplica la segunda mano de tendida. Por último, transcurridas 6-8h se aplica la tercera mano de acabado creando vetas muy extendidas. Se sacará el brillo con llana y en fresco o una vez seco

3 – Protección: Si se quiere, se puede proteger la decoración contra posibles suciedades o grasas, aplicando la Cera Kepi con una gasa, sin sobrecargas.

Atención: utilizar siempre el mismo lote de producción para el mismo trabajo de aplicación.

Información adicional

Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.